

Isolierband test linac2 H.Tiessen MDI Test start 27.02.2004 bis 24.04.2004=112Tage

NR.	Bezeichnung div. Info.	quelle.	Ergebnisse:			Auswertung:
			31.03.2004	19.04.2004	24.04.2004	
1.	ceroplast 0,2mm	desy	OK	OK/min AKV	OK/min AKV	2platz
1A.	ceroplast 0,15mm gelb	desy	OK	OK/min AKV	OK/min AKV	2platz
2.	Polyimide U.S.A. 180°C	rsnr.109-775	OK	OK/min AKV	KN	
3.	Tesa flex 4192 PVC	rsnr.193-770	minAKV	leichtAKV	KN	
4.	3M temflex 1500 0,15mm	rsnr.102-5246	minAKV	leichtAKV	KN/hart	
5.	3M scotch super 88	bestand	minAKV	leichtAKV	KN	
6.	permacel P665	desy	minAKV	AKV	KN	
7.	advance Gaffa schwarz	rsnr.239-4638	minAKV	AKV	KN/hart	
8.	advance abichtband	rsnr.494-506	minAKV	AKV	weich /klebt wenig	
9.	PE band selbstverschweisend	rsnr.	OK	abgefallen-	
10.	aluklebeband 30 μ	rsnr.176-.573	OK	klebt TOP	unverändert	1platz
11.	aluklebeband 40μ	rsnr.176-567	OK	klebt TOP	unverändert	1platz
12.	packband braun mit band	desy	AKV	KN	Zerfällt	
13.	diode		OK/leicht Braun	OK/stärker Braun	OK/stärker Braun	

AKV= an klebkraft verloren